

Центральная заводская лаборатория
Тел. (факс) (4912) 911-256

**Паспорт качества
№ 4 600**

**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ ИЗОБОКС
ИЗОБОКС СЭНДВИЧ ОПТИМА**

ТУ 5762-014-74182181-2013

Дата изготовления	13.05.17	Длина, мм	1200
Номер партии	84 312	Ширина, мм	627
Количество, м3	1 050,844	Толщина, мм	122

Физико-механические показатели

Наименование показателей	ТУ	ФАКТ
Плотность, кг/м3	100-130	107,263
Содержание органических веществ,% по массе, не более	4,5	4,2
Водопоглощение, % по объему, не более	1,5	1,158
Влажность, % по массе, не более	0,5	0,081
Предел прочности на сжатие,кПа	60	82,756
Прочность на сдвиг(срез), кПа, не менее	50	76,1
Теплопроводность при 25 град., Вт/(м град. С), не более	0,042	0,0413
Предел прочности при растяжении, кПа, не менее	100	153,5
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более	1	0,2

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $\lambda_{эфф}$ 30 Бк/кг
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ)

Дата выдачи 13.05.17

Исполнитель: Н.В. Суханова

Начальник лаборатории

(Подпись и штамп)

Заключение: Продукция соответствует ТУ 5762-014-74182181-2013

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№62.РЦ.03.57 от 13.000177.04.10.

Плиты минераловатной теплоизоляции «ИЗОБОКС» предназначены для использования в качестве теплозвукоизоляционных конструкций и системах зданий и сооружений различного назначения.

Минераловатная теплоизоляционная продукция должна храниться в крытых складских помещениях, защищающих продукт от попадания влаги. Допускается хранение под навесом, защищающим минераловатную теплоизоляционную продукцию от воздействия атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения минераловатной теплоизоляционной продукции не более 6 месяцев с момента ее изготовления. При истечении гарантийного срока хранения минераловатная теплоизоляционная продукция может быть использована по назначению после предварительной проверки качества на соответствие требованиям настоящим техническим условиям.